

GLOBAL  **TEXROK**

REJILLAS





FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Codigo / Article :	PES-70
Composición / Composition :	100% PES.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	65gr/m2
Ancho / Full Width cm (+/-5):	165 cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5) :	160 cm

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability:
- lavado / washing

Ancho /Width: **-2** longitud / length : **-1**

Estabilidad dimensional / Dimensional Stability:
- planchado / steam

Ancho /Width: **-2** longitud / length : **-1**

***Simbolos de lavado / Care labelling codes:**

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid

Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

4	4/5	4
4	4	4
4	4	4
4	4/5	4
4	4	4

Firma/ signature:

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código / Article :	TUL2019
Composición / Composition :	100% PA.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	55gr/m2
Ancho / Full Width cm (+/-5):	160 cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5) :	155 cm

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability:
- lavado / washing

Ancho /Width: **-6** longitud / length : **-5**

***Simbolos de lavado / Care labelling codes:**

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid


Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

5	5	5
5	5	5
5	5	5
5	5	5
5	5	5

Firma/ signature:



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Codigo / Article :	TUR-2000
Composición / Composition :	100% PES.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	80gr/m2
Ancho / Full Width cm (+/-5):	160 cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5) :	155 cm

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability:
- lavado / washing

Ancho /Width: **-2,4** longitud / lenght : **-3,1**

Estabilidad dimensional / Dimensional Stability:
- planchado / steam

Ancho /Width: **-1,6** longitud / lenght : **-2**

***Simbolos de lavado / Care labelling codes:**

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid

Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

4	4/5	4
4	4/5	4
4	4/5	4
4	4/5	4/5
4	4/5	4/5

Firma/ signature:

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código / Article :	TUR-2000 REC.
Composición / Composition :	100% PES. REC.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	80gr/m2
Ancho / Full Width cm (+/-5):	160 cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5)	155 cm

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability:
- lavado / washing

Ancho /Width: **-2,4** longitud / lenght : **-3,1**

Estabilidad dimensional / Dimensional Stability:
- planchado / steam

Ancho /Width: **-1,6** longitud / lenght : **-2**

*Símbolos de lavado / Care labelling codes:

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid

Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

4	4/5	4
4	4/5	4
4	4/5	4
4	4/5	4/5
4	4/5	4/5

Firma/ signature:

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Codigo / Article :	TUR1234
Composición / Composition :	100% PES.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	65gr/m2
Ancho / Full Width cm (+/-5):	160 cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5) :	155 cm

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability:
- lavado / washing

Ancho /Width: **-2,5** longitud / lenght : **-3**

Estabilidad dimensional / Dimensional Stability:
- planchado / steam

Ancho /Width: **-1,7** longitud / lenght : **-2,3**

***Simbolos de lavado / Care labelling codes:**

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid

Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

4	4/5	4
4	4/5	4
4	4/5	4
4	4/5	4/5
4	4/5	4

Firma/ signature:

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código / Article :	TUR1234-R
Composición / Composition :	100% PES.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	80gr/m2
Ancho / Full Width cm (+/-5):	160 cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5) :	155 cm

" PES. RECICLADO / PES. RECYCLED"

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability:
- lavado / washing

Ancho /Width: **-1** longitud / lenght : **-0,8**

Estabilidad dimensional / Dimensional Stability:
- planchado / steam

Ancho /Width: **-1,5** longitud / lenght : **-2**

***Simbolos de lavado / Care labelling codes:**

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid

Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

4	4/5	4
4	4/5	4
4	4/5	4
4	4/5	4/5
4	4/5	4

Firma/ signature:

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código / Article :	5764
Composición / Composition :	93%PES + 7% EA.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	75gr/m2
Ancho / Full Width cm (+/-5):	155 cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5) :	151 cm

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability:
- lavado / washing

Ancho /Width: **6%** longitud / length : **6%**

***Símbolos de lavado / Care labelling codes:**

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid


Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

5	5	5
5	5	5
5	5	5
5	5	5
5	5	5

Firma/ signature:



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código / Article :	5920
Composición / Composition :	70% COT.+ 30% PES.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	65gr/m2 - 104gr/mtlin
Ancho / Full Width cm (+/-5):	160cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5) :	156cm

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability: Ancho /Width: -3 longitud / lenght : -3
- lavado 40°C sentido urdimbre/ washing 40°C Warp

Estabilidad dimensional / Dimensional Stability: Ancho /Width: -3 longitud / lenght : -3
- lavado 40°C sentido trama/ washing 40°C Weft

*Simbolos de lavado / Care labelling codes:

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid


Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

4	4	4
4	4	4
4	4	4
4	4	4
4	4	4

Firma/ signature:



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código / Article :	3259
Composición / Composition :	88% COT. + 12% PA.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	50gr/m2
Ancho / Full Width cm (+/-5):	160 cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5) :	156 cm

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability:
- lavado / washing

Ancho /Width: **-6** longitud / length : **-6**

Estabilidad dimensional / Dimensional Stability:
- planchado / steam

Ancho /Width: **-5** longitud / length : **-5**

***Símbolos de lavado / Care labelling codes:**

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid

Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

4	4	4
4	4	4
4	4	4
4	4	4
4	4	4

Firma/ signature:



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código / Article :	TUL-2019 ESTAMPADA
Composición / Composition :	100% PA.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	55gr/m2
Ancho / Full Width cm (+/-5):	160 cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5) :	155 cm

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability:
- lavado / washing

Ancho /Width: -6 longitud / length : -5

*Símbolos de lavado / Care labelling codes:

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid

Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

5	5	5
5	5	5
5	5	5
5	5	5
4	3/4	4

Firma/ signature:



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Codigo / Article :	TUR-2000 ESTAMPADA
Composición / Composition :	100%PES.
Peso / Weight (+/-5 %) gr/m2:	80gr/m2
Ancho / Full Width cm (+/-5):	160 cm
Ancho útil cm / Usable width cm(+/-5) :	155 cm

Estabilidad dimensional/Dimensional Stability:
- lavado / washing

Ancho /Width: -2,4 longitud / length : -3,1

Estabilidad dimensional / Dimensional Stability:
- planchado / steam

Ancho /Width: -1,6 longitud / length : -2

*Simbolos de lavado / Care labelling codes:

40 ° C NORMAL WASHING-TUMBLER DRYING / 40 ° C LAVADO NORMAL - SECADO EN SECADORA

Solidez al color /Color Fastness:

Lavado / Washing

Sudor Alcalino / Perspiration Alk

Sudor Ácido / Perspiration Aid

Agua fría / Cold water

Fricción al secado /Dry Rub

Grade Change Stain

4	4/5	4
4	4/5	4
4	4/5	4
4	4/5	4/5
4	4/5	4/5

Firma/ signature: